

DESCRIPTION	Peinture-laque antirouille à aspect métallique martelé pour extérieur et intérieur. Conçue pour l'application à la brosse directement sur des surfaces métalliques, après élimination des croûtes d'oxyde. CLASSIFICATION AFNOR Famille I Classe 4a		
DESTINATION	Appropriée pour grilles, rampes, lampadaires, ascenceurs, mobilier urbain et de jardinage, etc. Mais aussi en décoration sur tous supports préalablement traités. Les surfaces à adhérence difficile (galvanisées, aluminium, zinc,et.) demandent des traitements spéciaux. <i>(Nous consulter.)</i>		
PROPRIETES	Ü	Protection antirouille et anticorrosion.	
	Ü	Ralentit l'oxydation.	
	Ü	Brillante et durable.	
	Ü	Séchage rapide.	
MODE D'EMPLOI	-	Bien remuer et homogénéiser le produit dans le récipient.	
	-	Diluer, si nécessaire avec le DILUANT MR ou DILUANT 5D selon le mode d'application	
	-	Imprégner la brosse et appliquer une couche uniformément répartie sur des surfaces dégraissées, dérouillées, propres et sèches.	
	-	Après une demi-heure à quatre heures, appliquer une deuxième couche, abondante, sans trop la parfaire. Si ce laps de temps était dépassé, attendre 1 à 2 semaines pour la deuxième couche.	
	-	Pour peindre une vaste surface et pour obtenir une finition de meilleure qualité, il est recommandé d'appliquer la peinture au pistolet.	
	Remise en peinture :	Si les peintures sont en bon état, lessiver et poncer jusqu'à mater et appliquer directement. Si elles sont en mauvais état, les éliminer complètement et procéder comme pour une surface non peinte.	
PROPRIETES	Ü	Epaisseurs humides à respecter en microns	180
	Ü	Epaisseurs sèches correspondantes	80
	Ü	Rendement au litre	de 6 à 8 m ² / litre
	Ü	Rendement théorique pour 80µ secs	180 gr / m ²
	Ü	Hors poussière	1 Heure
	Ü	Sec au toucher AFNOR NF 30 037 0.4 Kg	6 Heures
	Ü	Apparent complet AFNOR NF 30 037 1 kg	3 jours
	Ü	Température maxi supportable en continue	60°C
	Ü	Température d'application	entre 8 et 35°C
	Ü	Hygrométrie	80 % HR maxi
METHODE d'APPLICATION	Brosse, pistolet		
DILUTION	DILUANT MR	5 à 10 %	Application au pistolet
	DILUANT 5 D	5 à 10 %	Application à la brosse
COULEUR	Existe en 14 coloris		(réf OR *** voir tarif)
HYGIENE et SECURITE	Se reporter à la fiche de données de sécurité et étiquette selon directive peinture 88/379/CEE.		
STOCKAGE	12 mois sous abri à température ambiante de 0 à 35°C		
CONDITIONNEMENT	Boîte de 1 L - 3 L	* Disponible en 25 L (minimum de fabrication par 100 L)	

Les présentes informations ont été rédigées avec sincérité et avec le plus grand soin. PRODIROX – FRANCE SARL ne peut en aucun cas être tenue responsable des éventuelles erreurs.