

PRESENTATION

PRODICALCE est une finition à base de chaux naturelle et pure. **PRODICALCE** permet de réaliser des décorations de grande finesse aussi bien en extérieur qu'en intérieur.

COMPOSITION

Chaux calcique et poudre de marbre en pâte	}	96,5 %	Densité	:	1,49 +/- 0,2
Additifs			:	3,5 % en poids	Extrait sec

SUPPORTS ADMISSIBLES

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| - Enduit au mortier hydraulique | - Bétons banchés |
| - Stucs | - Plâtre brut, plaque de plâtre |
| - Bois | - Brique |

Sur supports peints : Appliquer au préalable une sous couche adéquate.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

PRODICALCE devra être appliquée entre 8°C et 30°C.

Eviter les temps de pluie, brouillard, vent fort chaud et sec. Protéger la façade pendant au moins 4 jours après la fin du chantier.

Appliquer toujours sur support sain, solide, propre sec et non farineux. Humidifier sur support très absorbant.

APPLICATION et MATERIEL

PRODICALCE doit être mise en œuvre en conformité au DTU 59/1 relatif au support et à l'application. **PRODICALCE** s'utilise pure ou diluée. Après dilution remuer souvent la suspension pendant l'application.

Application non diluée : A l'aide d'une taloche inox pour un effet ancien marbré.

Application diluée : Dilution à raison de ½ L à 2 L d'eau par kilo de **PRODICALCE** selon l'aspect final ou l'utilisation désirée ; à l'aide de brosses carrées et pinceaux en soie naturelle.

Ä Mélanger à l'aide d'une perceuse munie d'un malaxeur.

Ä Appliquer 2 à 3 couches sans interruption de haut en bas. Chaque couche sera sèche avant de passer la suivante.

Ä Le pouvoir couvrant apparaîtra au bout de 12 heures minimum.

Mise à la teinte : seulement colorants non organiques
Oxide env. 10 % - Terre env. 25 %

Consommation : Selon mode d'application et supports 200 à 400 gr/m²

CONDITIONNEMENT

Seau : de 25 kg – Couleur : BLANC Stockage : à l'abri du gel

Les présentes informations ont été rédigées avec sincérité et avec le plus grand soin. PRODIROX – FRANCE SARL ne peut en aucun cas être considérée comme responsable des éventuelles erreurs..
