

DESCRIPTION	Mastic enduit polyester à 2 composants, produit souple, à base de résines insaturées et pré-accélérées à l'amine et d'un durcisseur BP (peroxyde de Benzol)
DESTINATION	La pâte à rénover – PRODIROX 2C s'applique sur tous supports généralement rencontrés dans le bâtiment, l'industrie et la carrosserie soit : subjectile, minéral, matière synthétique, bois, fer, etc. La pâte à rénover – PRODIROX 2C est tout particulièrement destinée pour rénover durablement, pour boucher, réparer, sceller, enduire ou colmater les fissures et fentes.
MODE D'EMPLOI	Eliminer les parties non adhérentes. Exemple : pour le bois pourri, fraiser jusqu'au support stable. Nettoyer et sécher les surfaces à traiter. Les surfaces lisses devront être rendues rugueuses pour un meilleur accrochage. Mélanger 2 à 3 % (*) du durcisseur à la pâte à rénover. Appliquer si nécessaire en plusieurs couches afin de faire déborder le mastic. Laisser sécher +/- 30 minutes. Poncer à l'aide d'un papier abrasif gros grain puis pour des finitions lisses, mouiller la surface et poncer avec un papier abrasif " 400/600".

(*) NB : Par temps chaud, diminuer la dose de durcisseur afin d'augmenter le temps de travail ouvert.

AVANTAGES	Application très simple. Mise en œuvre rapide. <ul style="list-style-type: none">Û Séchage rapideÛ Facilité de modelageÛ Ponçage au bout de 30 minutesÛ Dureté excellenteÛ Retrait : Aucun. Ne creuse pasÛ Elasticité durable.Û Mise en peinture au bout de 30 minutes.Û Résistant à l'humiditéÛ Peut se teinter avant mélange avec des colorants universels.Û
-----------	---

PROPRIETES	<ul style="list-style-type: none">Û Point d'inflammabilité 34°CÛ Solubilité dans l'eau NéantÛ Résistance température De -30°C à + 130 °CÛ POT LIFE à 22°C 5 minutesÛ Point d'ébullition 150°CÛ Densité 1,790 g/L
------------	---

COULEUR Blanc – Chêne clair – Chêne foncé

PRECAUTIONS Contient du styrène. Irritant pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. Inflammable. R 10. Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit frais.

NETTOYAGE du MATERIEL	Diluant NITRO
STOCKAGE	2 ans dans un endroit frais
CONDITIONNEMENT	Cartouche de 820 ml + durcisseur (carton de 12).

Les présentes informations ont été rédigées avec sincérité et avec le plus grand soin. PRODIROX – FRANCE SARL ne peut en aucun cas être considérée comme responsable des éventuelles erreurs